

## **Отзыв**

**официального оппонента Бушуева Николая Николаевича на диссертационную работу Сагдиева Вадима Насыровича: «Сорбционное извлечение галлия из щелочных алюминатных растворов», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.02 – «Металлургия черных, цветных и редких металлов»**

### **1. Актуальность работы**

Галлий является достаточно дорогим металлом, В настоящее время стоимость галлия на мировом рынке достигает 300- 500 тысяч долларов США за 1 тонну. В связи с высокой стоимостью и все возрастающей потребностью в этом металле возникает необходимость попутного извлечения галлия при получении алюминия или его соединений. Современная технология получения галлия связана с алюминиевой промышленностью, однако, извлечение галлия из сильнощелочных алюминатных растворов сопряжено со многими трудностями (низкое содержание галлия и наличие примесей ванадия, хрома и железа). Уникальная ценность галлия определяется его исключительными свойствами, которые позволяют применять этот редкий металл и его соединения в высокотехнологичных областях промышленности, полупроводниковой технике и атомной энергетики.

Эффективное отделение галлия от алюминия и других примесей возможно с привлечением ионообменного способа, в котором выбор и практическое обоснование применения сорбента в качестве селективной ионообменной смолы является решающим моментом технологии попутного извлечения галлия. Использование оборотных щелочных растворов алюминиевого производства является наиболее привлекательным при условии сохранения действующей технологической схемы получения алюминия, экологической чистоты и безопасности. Выявление способов извлечения галлия из оборотных щелочных растворов, которые не изменяли

бы состав технологических продуктов алюминиевого производства, является актуальной задачей.

Разработке сорбционного метода извлечения галлия из щелочных алюминатных растворов в присутствии примесных компонентов хрома и ванадия посвящена диссертационная работа Сагдиева В.Н.

Ионный обмен подчиняется общим термодинамическим законам равновесия. В изотермо-изобарических условиях автором получены различия между химическими потенциалами компонентов твердой фазы ионита и раствора. Разработана методика исследования ионного обмена, позволившая установить особенности использования слабоосновных анионитов. На основании полученных термодинамических данных разработан эффективный способ извлечения галлия.

Выполненные исследования направлены на решение актуальной задачи - разработки новых экологически чистых технологий извлечения примесей редких металлов из существующих технологических растворов.

## **2. Научная новизна и практическая значимость работы**

Автором впервые получены новые термодинамические и кинетические данные по сорбции анионных комплексов галлия, алюминия, хрома и ванадия из сильнощелочных растворов на слабоосновных анионитах АН-31 и Д-403; определены величины предельной сорбции, полной емкости анионитов, кажущихся констант, дифференциальных энергий Гиббса сорбции и энергии активации ионообменного процесса. Установлены формы сорбированных ионов галлия и алюминия; получены характеристики сорбционной способности анионных комплексов металлов; разработан способ извлечения галлия из оборотных растворов Байеровского производства на основе ионного обмена.

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в том, что выявлены селективные аниониты в процессе сорбции комплексных ионов галлия из щелочных алюминатных растворов;

разработан способ извлечения галлия в виде анионных гидроксокомплексов из щелочных алюминатных растворов на слабоосновных анионитах D-403 и АН-31; реализовано селективное извлечение галлия из щелочных растворов сложного солевого состава с использованием метода ионообменной хроматографии; установлена возможность отделения галлат-ионов от хромат-, ванадат- и алюминат-ионов на анионите D-403 методом фронтального варианта ионообменной хроматографии; определены основные параметры ионообменной установки на основании полученных значений констант ионообменного равновесия.

**3. Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации,** подтверждаются результатами лабораторных испытаний, сходимостью результатов моделирования с полученными экспериментальными данными, а также применением современных средств измерений и комплекса современных методов химического и физико-химического анализа: рентген флуоресцентного, спектрофотометрического и кислотно-основного титрования. В результате выполненных исследований диссидентом получен патент РФ – способ разделения галлия и алюминия на слабоосновном анионите D-403 из щелочных растворов.

**4. Достоверность и обоснованность научных положений и результатов работы не вызывают сомнений и базируются на использовании теоретических положений физической химии и теории металлургических процессов, подтверждаются сходимостью результатов прикладных и теоретических исследований.** Результаты диссертационной работы прошли апробацию на международных, всероссийских и региональных конференциях, что нашло отражение в материалах 4-х тезисов докладов, 5-ти научных статей (2 из которых опубликованы в журналах входящих в перечень ВАК РФ , 1 статья в журналах цитирования Scopus и 1 патент РФ).

Диссертационная работа Сагдиева В.Н. состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов и библиографического списка, включающего 133 наименований. Работа изложена на 130 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц и 33 рисунка.

Во введении представлена актуальность диссертационной работы, цели, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. Сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава работы посвящена обзору литературы. Представлен анализ литературы о сырьевых источниках галлия, применении галлия и его соединений. Проведена оценка производства галлия и мирового рынка. Рассмотрены различные технологические схемы получения галлия, включая сорбционные способы концентрирования. Проведен анализ термодинамических расчетов и описания сорбционных равновесий.

Вторая глава посвящена описанию объектов и методов исследований. Приведены характеристики анионитов D-403 и АН-31. Представлена разработанная термодинамическая модель описания ионообменных равновесий.

В третьей главе приведены результаты экспериментального определения степени извлечения галлия слабоосновными ионообменными смолами. Проведено термодинамическое описание изотерм сорбции анионных гидроксокомплексов галлия и алюминия на ионообменных смолах АН-31 и D-403, хромат- и ванадат-ионов на анионите D-403, в том числе, при совместном присутствии. Определены значения предельной сорбции анионитов, констант ионообменного равновесия и свободных энергий Гиббса ионного обмена. Приведены экспериментальные результаты, определяющие режим десорбции галлат-ионов из ионообменной смолы D-403.

В четвертой главе изложены результаты исследования кинетики сорбции галлат-ионов на анионите D-403 при температурах 298, 308, 318 и 328 К. Определена лимитирующая стадия ионообменного процесса - внешняя диффузия через пленку раствора, прилегающей к твердой

поверхности ионнообменной смолы, что доказывается линейной зависимостью от коэффициента массопереноса  $k$  и времени  $t$ .

В пятой главе приведены результаты исследования сорбционного отделения галлия от алюминия методом ионообменной хроматографии. На основании полученных характеристик рассчитаны параметры односекционной и многосекционной ионообменных установок непрерывного действия в псевдожижемном слое.

В заключении представлены основные итоги работы. Они в полной мере отражают ее содержание. Приведены выводы о принципиальной возможности использования анионита D-403 в процессах концентрирования и извлечения галлия из щелочных алюминатных растворов на основании полученных экспериментальных данных, подтвержденных рассчитанными термодинамическими характеристиками сорбции анионных комплексов галлия, алюминия, ванадия и хрома. По рассчитанным значениям энергии Гиббса ионообменных равновесий определена сорбируемость различных анионных форм металлов, позволяющий прогнозировать процесс извлечения галлия из щелочных алюминатных растворов на анионитах D-403 и АН-31. В качестве десорбирующего агента рекомендовано использование раствора гидроксида натрия концентрацией 2 моль/л, обеспечивающего степень извлечения галлия 98%.

Основные научные результаты работы отражены в двух положениях, выносимых на защиту.

### **Первое защищаемое положение**

«Концентрирование галлия на анионите и его отделение от основного макрокомпонента – алюминия и сопутствующих примесей хрома и ванадия обусловлено возрастанием числа гидроксо-групп комплексного галлат-иона и значением энергии Гиббса ионного обмена, определяющей ряд сорбируемости ионов в слое Штерна-Гельмгольца:



$$-\Delta_r G_{298}^0, \text{ кДж/моль} \quad 15,2 \pm 0,3 \quad 9,4 \pm 0,5 \quad 5,8 \pm 0,2 \quad 2,91 \pm 0,15$$

Первое защищаемое положение раскрывается в третьей и четвертой главах диссертации. Изучен процесс сорбции галлия их щелочных растворов в присутствии алюминия, хрома и ванадия. Показано, что в процессе сорбции галлия и алюминия из щелочных растворов происходит смена формы ионов во внутреннем электролите твердой фазы ионообменной смолы. Сорбирующимиися формами ионов галлия и алюминия на анионите АН-31 являются пентагидроксогаллат и пентагидроксоалюминат-ионы, тогда как на анионите D-403 галлий сорбируется в твердую фазу в форме гексагидроксогаллат-иона, а алюминий в виде тетрагидроксоалюминат-ионов.

На основании соответствия значений сорбции соответствующих ионов, рассчитанных экспериментально из учитывавшего особенности ионного обмена линейного уравнения действующих масс, значениям предельной сорбции по сертификату и полной обменной емкости анионитов, определенной в динамических условиях, установлена стехиометрия ионного обмена, характеризующая смену координационных чисел и форм сорбируемых галлат- и алюминат-ионов из щелочных алюминатных растворов, в которых ионы галлия и алюминия первоначально находятся в тетраэдрическом окружении гидроксильных групп.

На основании термодинамических величин ионного обмена, рассчитанных по экспериментальным данным, определены характеристики сорбционной способности анионов металлов из щелочных растворов.

### **Второе защищаемое положение**

«Способ извлечения галлия из алюминатных растворов включает использование слабоосновного анионита D-403 с последующей его регенерацией раствором щелочи концентрацией 2 н. и использованием трехсекционной ионообменной установки с псевдоожженным слоем ионита».

Второе защищаемое положение раскрывается в третьей и пятой главах диссертации. На основании полученных термодинамических данных был проведен расчет ионообменной установки. Согласно полученным данным оптимальной по рабочему расходу сорбента принята ионообменная установка с тремя секциями псевдосжиженного слоя. Десорбция галлия 2 н. раствором гидроксида натрия из анионита D-403 проходит наиболее эффективно. Достигнута степень извлечения 98 %, что равносильно степени извлечения раствором 2 н. серной кислоты, однако для достижения данного показателя потребовался меньший объем элюента.

### **5. Публикации, язык и стиль диссертации**

По материалам диссертации опубликованы 5 статей, из них 2 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 статья в международной базе цитирования Scopus, тезисы 4 докладов и один патент.

Содержание и тема диссертационной работы соответствуют специальности 05.16.02 – «Металлургия черных, цветных и редких металлов».

Диссертационная работа производит хорошее впечатление, изложена достаточно грамотным научным языком, основные выводы и результаты носят завершенный характер и вытекают из ее содержания. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.

В диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылки на автора и (или) источник заимствования, а результаты работ имеют ссылки на соавторов.

Апробация результатов работ была представлена достаточным количеством докладов на научных конференциях как международного, так и российского уровней.

### **6. Замечания и вопросы по диссертации**

1. Не понятно, чем объясняется выбор условий соотношения фаз Т: Ж=10 сорбционного концентрирования алюминия и галлия.

2. Отсутствуют пояснения о влиянии трехвалентных или двухвалентных ионов железа, содержащихся в оборотных растворах, на процесс сорбционного извлечения галлия.

3. В формулах (1)-(3), (27), (28) в тексте диссертации не объяснено обозначение  $R$ ,  $R_2$  и  $R_3$ .

4. На рис.1 автореферата приведены кривые сорбции галлат-иона на ионитах АН-31 и D-403 с указанием С моль/л по ординате и V, мл по абсциссе. Комментарии к этому рисунку не приводятся, что заставляет обращаться к тексту диссертации. Определены величины полной обменной динамической емкости (ПДОЕ) и динамической обменной емкости до проскока (ДОЕ), которые требуют пояснений их расчета и корреляции с величинами указанными на ординате и абсциссе рисунка.

5. На рис.3, 4, 6, 8 и 9 автореферата приводятся линейные формы изотерм обратной сорбции от функции концентрации  $f(c)$ , смысл которой не раскрыт в автореферате, что затрудняет чтение и заставляет обращаться к тексту диссертации.

6. На рис.11 автореферата и соответствующего рисунка в диссертации приведены кривые совместной сорбции галлат- и алюминат ионов на ионите D-403 с указанием площади второго участка  $S_{11}$  и площади третьего участка  $S_{111}$ . Возникает вопрос, как рассчитывались эти площади. Почему на третьем участке рисунка насыщение предельной сорбции галлат-ионов наступает при 70 V, мл.

7. В выводах в автореферате на стр.18 и в соответствующем тексте диссертации диссертант справедливо утверждает что «отличие химических свойств алюминия и галлия связаны с различием их электронного строения и ионных радиусов». Однако далее автор пытается сравнивать не ионные радиусы  $Al^{3+} = 0,67 \text{ \AA}$  и  $Ga^{3+} = 0,76 \text{ \AA}$ ,  $In^{3+} = 0,94 \text{ \AA}$ ,  $Tl^{3+} = 1,03 \text{ \AA}$ , размеры которых закономерно увеличиваются, а размеры нейтральных незаряженных атомов (металлическая или ковалентная связь), которые отсутствуют в

рассматриваемых комплексах. Известно, что поляризация складывается из двух моментов: поляризующей способности, зависящей от заряда и величины радиуса катиона и собственной поляризуемости. Поляризуемость гораздо выше у иона галлия за счет высокой деформируемости оголенной 18-ти электронной оболочки, которая отсутствует у иона алюминия. В этой связи требуется более корректное объяснение поляризующей способности и собственной поляризуемости иона галлия, последняя из которых увеличивает его суммарную поляризацию и энергию кристаллического поля гидроксил комплексов иона галлия по сравнению с таким же трехзарядным ионом алюминия.

8. В диссертации приводится описание технологической схемы установки извлечения галлия с указанием мощности и ее себестоимости. Однако не обсуждается сроки окупаемости установки и планируемое внедрение на промышленном предприятии.

9. В тексте диссертации и автореферате иногда встречается неправильное написание  $\text{CrO}_3^{2-}$  тетраэдрического аниона  $\text{CrO}_4^{2-}$ , стилистические погрешности или непринятые выражения, например, «камфотеризм» на стр. 14 диссертации.

Указанные замечания не носят критический характер и не снижают общую высокую оценку диссертационной работы. Следует отметить большой объем работы, выполненной диссидентом по разработке многочисленных методик, теоретических расчетов, термодинамики и кинетике ионообменных процессов, создание и испытание лабораторной установки, что представляет практическую и научную ценность представленной диссертации.

## 7. Заключение

Диссертация Сагдиева Вадима Насыровича «**Сорбционное извлечение галлия из щелочных алюминатных растворов**» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение

актуальной задачи, связанной с повышением эффективности гидрометаллургического способа извлечения галлия из оборотных растворов сорбционными методами.

Научные результаты, полученные автором, своевременно опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки, а также в журналах, входящих в международную базу данных Scopus. Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертации.

Диссертационная работа **Сагдиева Вадима Насыровича** соответствует требованиям раздела 2 «Положения о присуждении ученых степеней федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (утверждено приказом ректора Горного университета от 26.06.2019 №839адм), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.02 – «Металлургия черных, цветных и редких металлов».

**Официальный оппонент**

доктор технических наук, профессор


Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Российский химико-технологический университет

имени Д. И. Менделеева», факультет естественных наук,

профессор кафедры общей и неорганической химии



Бушуев Николай Николаевич

125047, Россия,

5.11.19


Москва, Миусская площадь, 9

Тел.: +7 (499) 978-86-60

e-mail: [pochta@mhustc.ru](mailto:pochta@mhustc.ru)

Подпись Н.Н. Бушуева удостоверяю:

Ученый секретарь



Калинина Нина Константиновна